

Názov výrobku:

Zaradenie výrobku:

Stručný popis výrobku:

## KLASIK PREMIUM

**disperzné oteruvzdorné interiérové farby**

interiérová exkluzívna biela akrylátová farba pre reprezentatívne priestory

**Použitie:** vysoko biela maliarska farba určená do vnútorných priestorov. Vyznačuje sa výbornou krycou schopnosťou, vysokou výdatnosťou a oteruvzdornosťou za sucha. Vytvára matný jemný povrch ideálny pre reprezentatívne interiéry. Vyznačuje sa nízkym odstrekom pri aplikácii valčekom a jednoduchou aplikáciou štetkou. Náterový film je vysoko paropriepustný, vhodný na sanačné omietky (spĺňa požiadavku smernice WTA č. 2-9-20/D limitujúcu použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach z hľadiska priepustnosti pre vodné pary). Používa sa na vnútorné nátery vápenných, vápenno-cementových, sadrovápenných a sadrových omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým spojivom, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet na to určených, tapiet zo sklenených vlákien a pod. Výrobok spĺňa požiadavky na nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami.

**Odtiene:** biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR, tónovacím prípravkom KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby) alebo miešaním s výrobkom KLASIK COLOR.

**Riedidlo:** voda (pitná)

### Odporúčané riedenie:

napúšťací náter 0,20 - 0,30 l vody/1 kg farby (0,30 - 0,50 l vody/1 l)

krycie nátery 0 - 0,10 l vody/1 kg farby (0 - 0,15 l vody/1 l)

Pri nadmernom zriedení farby sa znižuje krycia schopnosť a môže dôjsť k zhoršeniu parametrov farby.

**Nanášanie:** odporúčaná aplikácia maliarskymi valčekmi (perlon, polyakryl, polyamid) príp. štetkou, malé plochy štetcom, veľkoplošná aplikácia striekaním AIRLESS, HVLP. Pri aplikácii striekaním je vhodné vopred vykonať skúšky na konkrétnom zariadení.

**Výdatnosť:** 7 - 11 m<sup>2</sup> z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu, aplikáciej techniky, hrúbky nanesej vrstvy a ďalších faktorov.

**Podklad:** suchý, súdržný, bez nečistôt, plesní a rias, nezasolený, nemastný, zbavený debniacich olejov, chemicky stály, vyzretý (pH ≤8,5; kontrolu možno vykonať pH testerom). Vrstvy starých náterov so zlou priľnavosťou či súdržnosťou je nutné odstrániť. Odporúča sa zabezpečiť dostatočnú rovnosť a zjednotenú nasiakavosť podkladu.

**Aplikačná teplota:** teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C (najlepšie +10 až +25 °C).

**Príprava farby pred použitím:** pred aplikáciou je potrebné farbu ľahko rozmiešať, zriediť podľa odporúčania a dokonale premiešať. Pri miešaní sa postupuje tak, aby nedochádzalo k prenikaniu vzduchu do hmoty a k napenieniu farby.

### APLIKAČNÝ POSTUP:

najprv sa aplikuje napúšťací náter. Na bežných podkladoch samotnou farbou zriedenou od 0,3 do 0,5 l vody na 1 kg farby alebo plnenou penetráciou W-GRUND. Na veľmi hladké podklady (sadrokartón, sadrové stierky apod.) je ako napúšťací náter vhodné použiť rovnako plnenú interiérovú penetráciu W-GRUND alebo univerzálnu plnenú penetráciu

UP-GRUND. Extrémne nasiakavé podklady (celoplošné brúsené stierky a tmely, pórobeton apod.) sa napúšťajú prípravkami AT-GRUND, A-GRUND alebo 100-GRUND. Pokiaľ je podkladom súdržný neprašný málo nasiakavý pôvodný náter, napúšťací náter nie je nutný. (Pri aplikácii na menej pevné staré nátery sa neodporúča vracat' sa valčekom viackrát na jedno miesto, mohlo by dôjsť k strhnutiu pôvodného náteru. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou priľnavosťou je nutné vopred oškrabať. Škrvy od zatečenej vody, hrdze, sadzí, anilínových farieb alebo od nikotínu sa najprv pretrú izolačným náterom I-GRUND alebo v prípade väčšej intenzity farbou HETLINE IZOL.) Po zaschnutí napúšťacieho náteru sa naniesú 1 až 2 (pri nových či odtieňovo výrazne odlišných podkladoch podľa potreby aj viac) krycie nátery farbou zriedenou max. 0,1 litra vody na 1 kg farby. Všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a po práci umyť vodou. Farbou znečistené miesta ihneď umyť vodou, zaschnutá farba sa ťažko odstraňuje. V priebehu nanášania a schnutia zabezpečiť dôkladné vetranie.

**Skladovanie:** pri +3 až +30 °C. Nesmie zamrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. 36 mesiacov od dátumu výroby.

**Balenie:** podľa aktuálnej ponuky – viď cenník

### Vlastnosti náterovej hmoty:

|                                                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasifikácia vnútornej náterovej hmoty (STN EN 13300, čl. 4.1)                                     | konečné použitie: dekorácia       |
|                                                                                                    | typ spojiva: akrylová živica      |
|                                                                                                    | G3/S1/R5/H <sub>10</sub> 1        |
| Obsah neprchavých látok - sušina (STN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)                                | ≥ 57 % hmotnostných               |
|                                                                                                    | ≥ 38 % objemových                 |
| Hustota (STN EN ISO 2811-1, priemerné hodnoty)                                                     | cca 1,58 g/cm <sup>3</sup>        |
| Zasychanie (STN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 240 μm, t = 20 °C, rel. vlhkosť vzduchu φ = 60 % obj.) | ≥ 4 hodiny                        |
| Zrornosť (STN EN 13300)                                                                            | jemný trieda S1, fine             |
| Spotreba (v jednej vrstve)                                                                         | cca 0,09 – 0,14 kg/m <sup>2</sup> |

### Parametre zaschnutého náteru:

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Belosť (% MgO)                                                                   | cca 97                                  |
| Lesk (STN EN 13300)                                                              | matný trieda G3, Matt                   |
| Odolnosť voči oteru za sucha, metóda Clemen (PN HET ZM 10-01)                    | trieda 0 (veľmi vysoká)                 |
| Odolnosť proti oteru za mokra (STN EN 13300)                                     | trieda R5 (nie je odolná)               |
| Kontrastný pomer - opacita (STN EN 13300, pri priemernej spotrebe, v 2 vrstvách) | trieda H <sub>10</sub> 1 (veľmi vysoká) |



# Technický list

2/2

|                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Priepustnosť pre vodnú paru<br>(STN EN 1062-1)                                         | trieda V <sub>1</sub> (vysoká) |
| Hrúbka ekvivalentnej difúznej<br>vzduchovej vrstvy s <sub>d</sub><br>(STN EN ISO 7783) | cca 0,03 m (pri DFT 80 µm)     |
| Priľnavosť k podkladu<br>(STN 73 2577, podklad betón)                                  | ≥ 1,0 MPa, vyhovuje            |

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov, obsah VOC: uvedené na obale a v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú orientačné. Odporúčame vyskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie listov sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.