

Názov výrobku:
Zaradenie výrobku:
Stručný popis výrobku:

Použitie: na vonkajšie nátery väppenných, väppencementových a brizolitových omietok, omietok s akrylátovým spojivom, muriva, na dekoračné nátery zvislých betónových konštrukcií a pod. Náter vytvára matný, paropriepustný, plne umývateľný povrch, odolný voči poveternostným podmienkam, kyslým daždom a priemyselným exhaláciám. Farba je vhodná na nátery nových i starých minerálnych omietok, na obnovovanie náterov akrylátových fasádnych farieb, na zjednocujúce alebo obnovovacie nátery kontaktných zateplňovacích systémov s povrchovou úpravou z akrylátovej tenkovrstvovej omietky. Náterový film nesmie byť v stálom kontakte s vodou a presakujúcou vlhkostou.

Odtiene: biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR (iba odtiene vhodné do exteriéru). Bázy sú určené na tónovanie pomocou tónovacích strojov kolorovacími systémami HET.

Riedidlo: voda (pitná)

Odporučané riedenie: 0 - 0,05 l vody/1 kg farby (0 - 0,08 l vody/1 l farby)

Nanášanie: odporučaná aplikácia fasádnymi maliarskymi valčekmi (perlon, polyakryl, polyamid), štetkou, malé plochy štetcom, veľkoplošná aplikácia striekaním AIRLESS. Pri aplikácii striekaním je vhodné vopred vykonať skúšky na konkrétnom zariadení.

Výdatnosť: cca 7 m² z 1 kg farby v jednej vrstve. Výdatnosť sa môže lísiť v závislosti na nasiakavosti a štruktúre podkladu, aplikačnej technike, hrúbke nanesenej vrstvy a na ďalších faktoroch. Presnú výdatnosť pre konkrétny podklad je nutné stanoviť na skúšobnej ploche.

Podklad: suchý, súdržný, bez nečistôt a aktívneho biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, nemastný, zbavený debniacich olejov, chemicky stály, vyzretý (pH ≤ 8,5; kontrolu možno vykonať pH testerom). Pri nových omietkach je nutné odstrániť uvoľnené zrnka piesku (prebrúsením, ometením).

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C (najlepšie +10 až +25 °C).

Príprava farby pred použitím: prípadnú zaschnutú farbu na viečku obalu odstrániť a farbu poriadne premiešať. Pri manipulácii alebo miešaní sa postupuje tak, aby nedochádzalo k nadmernému prenikaniu vzduchu do farby. Farbu je možné podľa potreby a uvedeného odporúčania riediť vodou. Pozor, pri nadmernom nariedení farby sa znížuje krycia schopnosť a môže dôjsť k zhoršeniu parametrov farby. Po otvorení obalu je vhodné farbu čo najskôr spracovať.

APLIKÁČNÝ POSTUP:

Napúšťací náter penetračným prípravkom sa aplikuje podľa návodu na použitie. V prípade nasiakavých hrubých podkladov je najlepšie použiť hĺbkový penetračný prípravok AT-GRUND, v prípade hladkých alebo menej nasiakavých podkladov pigmentovaný penetračný prípravok UP-GRUND. Je možné použiť aj univerzálné penetračné prípravky A-GRUND alebo 100-GRUND. Napúšťací náter sa ponechá najmenej

MIKRAL 100

akrylátové fasádne farby

fasádna čisto akrylátová hladká farba

12 – 24 hodín dokonale zaschnúť. Po zaschnutí napúšťacieho náteru sa naniesú 2 (pri nových či odtieňovo výrazne odlišných podkladoch podľa potreby aj viac) krycie nátery farbou zriedenou max. 0,05 litra vody na 1 kg farby. Pred aplikáciou je potrebné farbu poriadne premiešať. Všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a po práci umyť vodou. Znečistené miesta ihneď umyť vodou, zaschnutá farba sa ďažko odstraňuje.

Skladovanie: pri +3 až +30 °C. Nesmie zamrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiareniom. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky – vid' cenník

Vlastnosti náterovej hmoty:

Charakteristika náterovej hmoty (STN EN 1062-1, čl. 4.2, 6, 4.1)	vodom riediteľná, G ₃ /E ₂ /S ₁ /V ₂ /W ₃ /A ₀ /C ₀								
	typ spojiva: akrylová živica								
Obsah neprchavých látok - sušina (STN EN ISO 3251)	<table border="1"> <tr> <td>biely</td><td>≥ 57 % hmotnostných</td></tr> <tr> <td>bázy</td><td>≥ 39 % objemových ≥ 54 % hmotnostných ≥ 38 % objemových</td></tr> </table>	biely	≥ 57 % hmotnostných	bázy	≥ 39 % objemových ≥ 54 % hmotnostných ≥ 38 % objemových				
biely	≥ 57 % hmotnostných								
bázy	≥ 39 % objemových ≥ 54 % hmotnostných ≥ 38 % objemových								
Hustota (STN EN ISO 2811-1, priemerné hodnoty)	<table border="1"> <tr> <td>biely</td><td>1,49 g/cm³</td></tr> <tr> <td>báze A</td><td>1,45 g/cm³</td></tr> <tr> <td>báze B</td><td>1,44 g/cm³</td></tr> <tr> <td>báze C</td><td>1,47 g/cm³</td></tr> </table>	biely	1,49 g/cm ³	báze A	1,45 g/cm ³	báze B	1,44 g/cm ³	báze C	1,47 g/cm ³
biely	1,49 g/cm ³								
báze A	1,45 g/cm ³								
báze B	1,44 g/cm ³								
báze C	1,47 g/cm ³								
Zasychanie (STN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. vlhkosť vzduchu φ = 60 % obj.)	≥ 4 hodiny								
Zrnitosť (STN EN 1062-1)	trieda S ₁ (jemná)								
Spotreba (v jednej vrstve)	cca 0,14 kg/m ²								

Parametre zaschnutého náteru:

Belosť (% MgO)	≥95
Lesk (STN EN 1062-1)	trieda G ₃ (mat)
Hrubá suchého filmu (STN EN 1062-1)	trieda E ₂
Odolnosť voči oteru za sucha, metóda Clemen (PN HET ZM 10-01)	trieda 0 (veľmi vysoká)
Priepustnosť pre vodnú paru (STN EN 1062-1)	trieda V ₂ (stredná)
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze (STN EN 1602-1)	trieda W ₃ (nízka)
Vodotesnosť (STN 73 2578)	≤0,04 kg/m ² za 0,5 h
Priľnavosť k podkladu (STN 73 2577)	≥2,3 MPa, vyhovuje
Priľnavosť po mrazových cykloch (STN 73 2579, 25 cyklov)	≥2,0 MPa, vyhovuje
Odolnosť voči náhlym teplotným zmenám (STN 73 2581)	priľnavosť ≥2,3 MPa, vyhovuje
Schopnosť premostovania trhlín (STN EN 1602-1)	trieda A ₀ (bez požiadavky)
Priepustnosť oxidu uhličitého (STN EN 1602-1)	trieda C ₀ (bez požiadavky)

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov, obsah VOC: uvedené na obale a v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame vyskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a v propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.