

Názov výrobku:

Zaradenie výrobku:

Stručný popis výrobku:

SOLDECOL ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV
technické kvapaliny

odstraňovač starých náterov a lepidiel

Použitie: vysoko účinný prípravok na odstraňovanie starých náterov a lepidiel z kovových, drevených alebo minerálnych podkladov. Je vhodný ako na odstránenie alkydových (syntetických), olejových, akrylátových, nitrocelulóзовých, tak aj polyuretánových a epoxidových náterov. Vďaka mierne tixotropnej konzistencii nedochádza na zvislých plochách k odkvapkávaniu prípravku. Neobsahuje methylenchlorid, kyseliny, alkálie, konzervačné prísady. Nenarušuje kovové, minerálne alebo drevené podklady.

Vzhľad: bezfarebná tixotropná kvapalina.

Riedidlo: neriedi sa.

Nanášanie: pomocou štetca, špachtle, hubky alebo máčaním. Nepoužívajte syntetické štetce. Odstraňovanie náteru sa vykonáva napr. kovovou špachtľou alebo kefou.

Podklad: kovový, drevený alebo minerálny. Pozor, prípravok môže negatívne pôsobiť na niektoré plastové materiály napr. PVC, polystyrén. V prípade pochybností je potrebné vykonať skúšobný náter na skrytom mieste, aby sa vylúčilo poškodenie podkladu.

Výdatnosť: praktická spotreba závisí na mnohých faktoroch, ako je typ a hrúbka starého náteru, členitosť podkladu a pod. Obvyklá výdatnosť je 2 - 10 m² z 1 litra.

Aplikácia teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii pohybovať v rozmedzí 0 až +25 °C (najlepšie +5 až +20 °C).

Príprava výrobku pred použitím: plechovku otvárať opatrne s ohľadom na možné uvoľnenie pretlaku. Priamo pred aplikáciou prípravok zľahka premiešať.

PRACOVNÝ POSTUP:

výrobok sa v dostatočnej a súvislej vrstve naniesie štetcom či špachtľou na odstraňovaný náter a nechá sa pôsobiť do doby, kým dôjde k narušeniu a separácii náterového filmu od podkladu (náter sa väčšinou začne vrásniť). K tomu dochádza obvykle o 5 až 20 minút. Jednotlivé vrstvy sa potom odstraňujú mechanicky kovovou špachtľou alebo kefou. Pri veľkej hrúbke náteru alebo pri odstraňovaní veľmi chemicky odolných náterov, ako sú napr. 2K epoxidy, sa musí postup opakovať. Účinok odstraňovača sa zvýši tým, že sa pred jeho nanesením mechanicky naruší odstraňovaný náter (poškriabanie, narezanie či hrubé prebrúsenie). Zvýši sa tým penetračná schopnosť odstraňovača. Po odparení prchavých látok odstraňovača sa účinok odstraňovania zastaví, preto nie je vhodné odstraňovať nátery na priamom slnku alebo na horúcom podklade. Pre umocnenie odstraňovacích účinkov sa odporúča bezprostredne po nanesení odstraňovača prekryť povrch PE fóliou, aby došlo k zníženiu odparovania a skoncentrovaniu účinných zložiek odstraňovača. Pri odolnejších náteroch (EP, PUR, PES a pod.) sa skúša miera zmäkčenia filmu, pokiaľ nie je ľahké pomocou špachtle či kefy film z podkladu strhnúť. Po použití sa povrch očistí tlakovou vodou alebo horúcou parou. Pri nanášaní nového náteru je nutné dodržiavať inštrukcie (predchádzajúca úprava podkladu, aplikácia) podľa návodu konkrétnej náterovej hmoty.

Vlastnosti:

Obsah VOC	0,86 kg/kg
TOC (= obsah prchavého organického uhlíka)	0,48 kg/kg
Hustota (STN EN ISO 2811-1)	0,905 g/cm ³

Orientačná doba pôsobenia potrebná na narušenie náteru:

Alkydový, akrylátový náter (syntetický)	2 – 5 minút
Disperzný akrylátový náter	5 – 15 minút
Polyuretánový náter	5 - 20 minút
Epoxidový náter	15 - 30 minút

Skladovanie: v suchu, pri +5 až +25 °C vo vetraných priestoroch. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Skladovací priestor musí zodpovedať predpisom pre skladovanie horľavín I. triedy nebezpečnosti. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky – viď cenník

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov, obsah VOC: uvedené na obale a v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame vyskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a v propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.